

成 分 分 析 表

試料名 特級(E)

成分	特級(E)
SiO ₂	49.19
Al ₂ O ₃	34.45
Fe ₂ O ₃	1.41
CaO	0.18
MgO	0.19
K ₂ O	0.68
Na ₂ O	0.08
TiO ₂	0.93
Ig Loss	12.56
Total	99.67

備考:

単位: wt%
検量線法, ガラスビードによる定量分析

2020年3月26日

ヤマカ陶料株式会社
〒507-0818
岐阜県多治見市大畑町1丁目114番地
TEL (0572) 22-7391
FAX (0572) 22-7399

確 認	作 成
	