

**ラヂオライト®F**

主な用途 充填材

製品区分 ケイソウ土融剤焼成品

製品特性

《規格値》

45 μm残分 (wt%)	2.0以下
白色度 (°)	83.0以上

《測定例》

ルース嵩密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.13
106 μm残分 (wt%)	trace
45 μm残分 (wt%)	0.6
白色度 (°)	89.9
50%平均粒子径 (μm)	8.1
吸油量 (ml/100g)	149

粒度分布例 (ゾー法)	+100μm	0.0
	100~80μm	0.0
	80~60μm	0.0
	60~40μm	0.0
	40~20μm	13.9
	20~10μm	27.4
	10~5μm	26.6
	5~2μm	21.5
	2μm以下	10.6

L.O.I例 (wt%)	0.38	
化学分析例 (wt%)	SiO <sub>2</sub>	90.55
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.45
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.62
	TiO <sub>2</sub>	0.14
	CaO	0.35
	MgO	0.59
	Na <sub>2</sub> O	2.75
	K <sub>2</sub> O	0.51
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.02
	MnO	0.02

物理的・化学的性質

色調 白～淡赤褐色  
pH 8.0～11.0  
水分 3.0wt%以下



**昭和化学工業株式会社**

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番32号 (赤坂2・14プラザビル)	TEL(03)5575-6300 (代表)
東京オフィス	〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番32号 (赤坂2・14プラザビル)	TEL(03)5575-6320 (代表)
大阪オフィス	〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1番5号 (三共梅田ビル)	TEL(06)6312-8971 (代表)
福岡オフィス	〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番1号 (KMMビル)	TEL(093)541-2981 (代表)