

## ウォラストナイト KGP-H45

項目	代表値	備考	
粒度分布 ( $\mu\text{m}$ )	D10	【レーザー回折散乱式】 JIS Z8825-1	
	D50		
	D90		
湿式粒度分布 累積残分 (%)	250 $\mu\text{m}$	【湿式篩分法】 JIS Z8815 (篩: JIS Z8801)	
	150 $\mu\text{m}$		
	75 $\mu\text{m}$		
	45 $\mu\text{m}$		
吸油量 (ml/100g)	ml/100g	65	JIS K5101
pH	10%スラリー	9.7	
嵩密度 (g/ml)	L00SE	0.19	JIS K3362 準拠
白色度 (ブルー値)	Kett式	88.0	ブルー値
化学成分 (%)	SiO <sub>2</sub>	51.19	JCAS 1-12 準拠
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.66	
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.31	
	CaO	45.07	
	MgO	0.62	
	lg. Loss	1.71	

