


## ウォラストナイト KGP-H85

項目		代表値	備考
粒度分布 ( $\mu\text{m}$ )	D10	1.97	【レーザー回折散乱式】 JIS Z8825-1
	D50	8.03	
	D90	35.46	
湿式粒度分布 累積残分 (%)	250 $\mu\text{m}$	0.000	【湿式篩分法】  JIS Z8815 (篩: JIS Z8801)
	150 $\mu\text{m}$	0.005	
	75 $\mu\text{m}$	2.085	
	45 $\mu\text{m}$	7.175	
吸油量(ml/100g)	ml/100g	65	JIS K5101
pH	10%スラリー	9.7	
嵩密度(g/ml)	L00SE	0.23	JIS K3362 準拠
白色度(ブルー値)	Kett式	88.0	ブルー値
化学成分 (%)	SiO <sub>2</sub>	51.19	JCAS 1-12 準拠
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.66	
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.31	
	CaO	45.07	
	MgO	0.62	
	lg. Loss	1.71	



〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-3-8 TEL:06-6260-0174 FAX:06-6260-0175  
 関西マテック株式会社 ウォラストナイト事業部

[F090317]