


物性	含水カオリン						焼成カオリン				表面処理カオリン		
	ASP G90	ASP 170	ASP 200	ASP 400P	ASP 600	ASP NC	Ultrex 96	Satintone 5HB	Satintone W	Satintone SP-33	Translink 37	Translink 77	Translink 445
形状	微粉			粉末	微粉	デラミネート	微粉				微粉		
特徴	分散剤		-			分散剤	熱処理による脱ヒドロキシル化			メタカオリン	ビニルシラン処理		アミノシラン処理
平均粒径(um)	0.2	0.4		3.5	0.8	0.7	0.8		1.4	1.3	1.4	0.8	1.4
Hegman	6	5		4		5	5				-		
吸油量	40-50			30-40	35-45	40-50	80-90		50-60		45-55	80-90	45-55
+325 mesh(44um)	0.01			0.15	0.01		0.02	0.01	0.02	0.07	0.02		
白色度	90		86	80	85	87	96	92	91	85	90	91	90
pH	6-8		3.5-5			6-8	5-7				-		8-10
比重	2.58						2.63			2.5	2.63		
水分	1.0						0.5				0.5		
見掛け比容(lbs/ft³·kg/m³)	21.5-2.58						21.9-2.6			20.8-2.5	21.9-2.6		
かさ密度(Loose)(lbs/ft³·kg/m³)	12-190	15-240	18-290	25-400	20-320	19-260	16-260	13-210	20-30	16-260	20-320	13-210	20-320
かさ密度(Tamped)(lbs/ft³·kg/m³)	18-290	20-320	30-480	40-640	30-480	23-370	22-350	20-320	30-480		35-560	21-340	35-560




含水カオリン



デラミネートカオリン



焼成カオリン



スプレードライカオリン